Stand: Feb. 2013

Hart Keramik Am Bergwerk 12 95706 Schirnding

Tel.: +49 9233 7714-0 Fax: +49 9233 7714-14

www.lemix.eu office@lemix.eu





Stand: Feb. 2013

Hart Keramik Am Bergwerk 12 95706 Schirnding Tel.: +49 9233 7714-0

Fax: +49 9233 7714-14

www.lemix.eu office@lemix.eu



Lemix – die Lehmbauplatte für den Trockenbau

Besondere Eigenschaften

- reguliert die Luftfeuchtigkeit und ist Wasserdampf durchlässig
- absorbiert Gerüche und neutralisiert Luftschadstoffe
- besitzt hohes Wärmespeichervermögen
- besitzt gute Schallschutzeigenschaften
- ist wasserdampfdurchlässig
- keine Schimmelbildung
- lässt sich völlig unproblematische entsorgen

Einsatzbereich


Für Trennwände und Beplankungen im gesamten Innenbereich auf Holzrahmen- und Holzständerkonstruktionen, auf Metallständer oder direkt auf Mauerwerk.

Lehmbauplatten werden in der Regel mit Lehm verputzt.



Verarbeitung

- Zuschnitt der Platten mit Handkreissäge, Cuttermesser oder durch Brechen. Das Armierungsgewebe muss beidseitig durchtrennt werden
- Plattenstöße sollten auf der Unterkonstruktion erfolgen
- Lehmplatten im Verband versetzen, Stoßfugenversatz größer/gleich 25 cm
- Wegen Staubentwicklung Schutzmaßnahmen treffen



Stand: Feb. 2013

Hart Keramik Am Bergwerk 12 95706 Schirnding

Tel.: +49 9233 7714-0 Fax: +49 9233 7714-14


www.lemix.eu office@lemix.eu



Befestigung

auf Wände:

- Achsmaß der Unterkonstruktion:
 62,50 cm bei Plattendicke 22 mm
 31,25 cm bei Plattendicke 16 mm
- Befestigung mit korrosionsgeschützten Schrauben (z. B. Spax 5 x 50 mm)
- Mindestens 9 Befestigungspunkte pro Platte, dabei den Randabstand von 2 cm einhalten
- Bei Befestigung im Stoßbereich ist eine Verschraubung mit Haltetellern erforderlich



an Decken und Dachschrägen:

- Achsmaß der Unterkonstruktion 31,50 cm bei Plattendicke 22 mm
- Für Plattendicke 14 / 16 mm ist eine vollflächige Unterkonstruktion erforderlich
- Befestigung mit korrosionsgeschützten Schrauben (z. B. Spax 5 x 50 mm) und Haltetellern (z. B. Fischer Dämmstoffteller HV36 verzinkt, gelocht)
- Mindestens 12 Befestigungspunkte pro Platte



Verputz

Die Platten können sofort nach der Montage im Stoßbereich verspachtelt werden.

Hierbei wird eine Fugenarmierung aus Glasfasergewebe (Breite 10 cm) über die Plattenstöße gelegt und mit Lehm-Feinputz-Schlämme überspachtelt. Hinweis:

Wir empfehlen die Glasfaserarmierung ganzflächig auf die Lehmplatten aufzutragen. So vermeiden Sie Unebenheiten in der Putzoberfläche, die insbesondere bei Streiflicht sichtbar sein können.

Nach vollständiger Trocknung der Armierungsschicht wird eine 2-4 mm dicke Lehm-Feinputzschicht aufgetragen. Alternativ können auch Kalkputze verwendet werden, jedoch keine Zement- oder Gipsputze.

Zur Farbgestaltung bieten sich bunte Lehmfarben an. Bei Verwendung von Dispersions- oder Silikatfarben ist auf die Diffusionsoffenheit zu achten, um die Wasserdampfaufnahme des Lehmbaustoffes nicht zu behindern.

Stand: Feb. 2013

Hart Keramik Am Bergwerk 12 95706 Schirnding

Tel.: +49 9233 7714-0 Fax: +49 9233 7714-14

www.lemix.eu office@lemix.eu



Technische Daten:				
Plattengröße	62,5 x 125,0 cm			
Plattendicken	14 mm	16 mm	22 mm	
Plattengewicht	17 kg	20 kg	27 kg	
Palettenbesatz	70 Stk	60 Stk	40 Stk	
	$= 54,7 \text{ m}^2$	$= 46,9 \text{ m}^2$	= 31,2	
Artikelnummer	17 000 0014	17 000 0016	17 000 0022	
Rohdichte	1300 kg/m³			
Schalldämmwert	61 dB bei einer 10 cm dicken Lehm-Trennwand			
Wärmeleitfähigkeit	λ (Lambda)= 0,47 W/mK			
Baustoffklasse	A1 (nicht brennbar) nach DIN 4102 Teil 4			
Dampfdiffusionswiderstand	$\mu = 5 / 10$			

Konstruktionsbeispiele			
Neubau Als Innenausbauplatte zur Beplankung der Wände, insbesondere im Holzbau			
Altbau/Renovierung Bestehendes Mauerwerk wird durch Aufkleben / Anschrauben der Platten modernisiert			
Trennwände Durch beidseitiges Anbringen von Lehmbauplatten aus übliche Trockenbaukonstruktionen			
Decken/Dachschrägen Für eine erhöhte Speichermasse im Dachgeschoß- ausbau und zur Verbesserung des Raumklimas			
Rundungen Kurven mit einem Radius > 1,5m können mit 14 mm starken Platten auf flächigen Unterkonstruktionen erstellt werden			